

# Overflatekvaliteter

## Overflatekvalitet for CLT

Utseendeklasser for overflatekvalitet med hensyn til produkttegenskaper

Kjennetegn	VI	IVI	NVI
Liming	tillatt med enkelte åpne fuger med bredde på opptil 1 mm	tillatt med enkelte åpne fuger med bredde på opptil 2 mm	tillatt med enkelte åpne fuger med bredde på opptil 3 mm
Blåfarge	ikke tillatt	lett misfarging tillatt	tillatt
Misfarging (brunfarge...)	ikke tillatt	ikke tillatt	tillatt
Kvaelommer	ingen større ansamlinger, maks. 5 × 50 mm	maks. 10 × 90 mm	tillatt
Barkinnslag	enkelte forekomster tillatt	enkelte forekomster tillatt	tillatt
Tørkesprekker	enkelte sprekker i overflaten tillatt	tillatt	tillatt
Margsprekker	enkelte forekomster med lengde på opptil 40 cm tillatt	tillatt	tillatt
Insektangrep	ikke tillatt	ikke tillatt	enkelte små hull på opptil 2 mm tillatt
Kvist, frisk	tillatt	tillatt	tillatt
Kvist, svart	∅ maks. 1,5 cm	∅ maks. 3 cm	tillatt
Kvist, hull	∅ maks. 1 cm	∅ maks. 2 cm	tillatt
Vankant	ikke tillatt	ikke tillatt	maks. 2 × 50 cm
Overflate	100 % slipt	100 % slipt	maks. 10 % ru overflate
Kvalitet på overflatebehandlingen	enkelte små feil tillatt	enkelte feil tillatt	enkelte feil tillatt
Kvalitet på limingen av smalsidene og endene	enkelte små feil tillatt	enkelte feil tillatt	enkelte feil tillatt
Fas på L-plater	ja	ja	nei
Etterbehandling av skjærekanter med håndslipepapir	ja	nei	nei
Flate skåret med motorsag	ikke tillatt	tillatt	tillatt
Lamellbredde	≤ 130 mm	maks. 230 mm	maks. 230 mm
Fuktinnhold	maks. 11 %	maks. 15 %	maks. 15 %
Blanding av treslag	ikke tillatt	ikke tillatt	ved gran er innslag av noen andre gran- og furuarter tillatt
Kosmetisk forbedring av overflaten med plugg, lister ...	tillatt	tillatt	tillatt
På C-plater går sliperetningen på tvers av fibre	tillatt	tillatt	tillatt

VI (synlig kvalitet)



IVI (synlig industrikvalitet)



NVI (ikke-synlig kvalitet)

